



BETON LATEX

PROFESSIONAL

LATTICE DI PRESA PER MALTE, STUCCHI, COLLE E CEMENTI CONTROSPINTA

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

BETON LATEX è un additivo polimerico concentrato, migliorativo del potere adesivo delle malte.

BETON LATEX agisce come un legante secondario e previene le microfessurazioni evitandone la formazione durante la presa. BETON LATEX riduce il rapporto acqua/cemento con un miglioramento della lavorabilità ed impartisce al prodotto finito una più elevata resistenza alla tensione, flessione e compressione.

Contemporaneamente le superfici cementizie, risultano più impermeabili (riducendo la penetrazione dell'acqua), più resistenti all'aggressione chimica e all'abrasione.

BETON LATEX contiene un sistema antischiuma che limita l'inglobamento d'aria durante l'impasto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

BETON LATEX trova applicazione per rivestimenti resistenti all'acqua (basamenti, piscine, serbatoi); stucchi e colle da pavimentazioni e rivestimenti e rappesature (massetti, piastrelle, solette, mattoni a facciavista); ripristini e riparazioni (rinzaffi, sbrecciature, riprese di getto, ecc.).

MODALITÀ D'USO

AGITARE PRIMA DELL'USO

Aggiungere BETON LATEX alla malta cementizia, tenendo presente che diminuisce il rapporto acqua/cemento, di conseguenza la quantità di acqua necessaria.

Per malte e gettate di calcestruzzo aggiungere 3 litri di BETON LATEX ogni 25 Kg di cemento

Per riparazioni, riprese di getto aggiungere 4 litri ogni 25 Kg di cemento (in questo caso è consigliabile pulire bene e pennellare le superfici preventivamente con prodotto puro).

Per malte di sigillatura 5 litri ogni 25 Kg di cemento.

Per cementi osmotici e CONTROSPINTA Madras diluire BETON LATEX con 2 parti di acqua e aggiungere la soluzione al prodotto fino a consistenza cremosa.



ATTENZIONE

BETON LATEX

PROFESSIONAL

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimero stirolo - butadiene
Stato fisico	emulsione liquida lattiginosa
Colore	celeste
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,000 g/mL
pH	10-11
Contenuto in solidi	33 - 35%
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	no
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004

AVVERTENZE

Non utilizzare con calce aerea e per intonaci deumidificanti.

Teme il gelo.

Temperatura di impiego dai 5 ai 35°C.

In giornate di sole o ventose, mantenere umida la superficie della malta dopo l'applicazione e per alcune ore, onde evitare una troppo veloce evaporazione dell'acqua che potrebbe provocare fessurazioni.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20.

VOCE DI CAPITOLATO:

Prodotto migliorativo del potere adesivo delle malte.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso