

**MADRAS**

# EFFE 6 concentrato

**IDROPELENTE ANTIMACCHIA PER LEGNI GREZZI**  
*per esterni e interni*

## NOTE CARATTERISTICHE

**EFFE 6** è **CONCENTRATO**, diluire sempre prima dell'uso.

**EFFE 6** base acqua è un impregnante invisibile per la protezione di tutti i manufatti in legno grezzo (anche il teak) esposti alle intemperie ed alla salsedine. La sua composizione chimica, basata sulle nanoparticelle, "silano-acqua-fluoroalchilica", rende il prodotto molto penetrante, con la particolarità di legarsi ed ancorarsi al substrato del legno, formando un'alta reticolazione protettiva a lunga durata, senza bloccare la permeabilità all'aria ed al vapore acqueo.

La forte idro e oleofobicità facilita la rimozione dello sporco e riduce l'azione negativa dei microorganismi (muffe, alghe, ecc.), ritardando notevolmente il degrado del legno.

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i manufatti stagionati e asciutti in legno grezzo di qualsiasi natura, anche trattati con impregnanti-turapori, come il ponte delle barche in teak, o trattati in autoclave, come mobili da giardino, pedane, pavimenti sospesi, passatoie, staccionate ecc.

## MODALITÀ D'USO

### **AGITARE PRIMA DELL'USO**

Diluire sempre versando il prodotto in acqua pura e non viceversa.

Applicare su superfici asciutte e a temperature tra +5° e +45°C.

Per sbiancare e rimuovere muffe e alghe usare ESSE-ELLE Madras.

- Aggiungere 250ml in 1,250 Litri di acqua (1+5, equivalente di Effe 600) per legno grezzo.
- Aggiungere 250ml in 2,750 Litri di acqua (1+11) per legno poco assorbente o ulteriore mano periodica.

Applicare 2 mani a rullo, spruzzo o pennello in modo uniforme "bagnato su bagnato"; dove necessita un'ulteriore mano attendere almeno 3 ore.



**BASE  
ACQUA**

**i PROTETTIVI**



# EFFE 6 concentrato

## DATI CHIMICO-FISICI

<b>Composizione di massima</b>	fluoro-alchil-silano
<b>Stato fisico</b>	liquido
<b>Colore</b>	giallo tendente all'arancio
<b>Tossicità</b>	non tossico
<b>Nocività</b>	non nocivo
<b>Punto di infiammabilità</b>	>90 °C
<b>Peso specifico</b>	1,060/1,065
<b>pH</b>	5-6
<b>Stabilità in magazzino</b>	12 mesi a temperatura >5 °C
<b>ADR</b>	no
<b>VOC (Direttiva 1999/13/CE)</b>	ND
<b>VOC (carbonio volatile)</b>	0 %

*Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.*

*Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.*

### QUV-STABILITY

Un'applicazione di 300 gr/mq di prodotto diluito ha una durata media di circa 1500 h di un irradiazione diretto di raggi UV, corrispondenti approssimativamente a 2-3 anni in un clima europeo.

### MANUTENZIONE

Per pulire, igienizzare e ritardare la formazione di muffe utilizzare ESS-ELLE o 1MM PROFUMATO diluendoli 50-100 ml in un secchio d'acqua; non necessita di risciacquo.

### AVVERTENZE

Non utilizzare mai puro, aggiungere il prodotto all'acqua e non viceversa; essendo un prodotto base acqua teme il gelo, temperatura minima +5° (se gela può flocculare in modo irreversibile). Non esporre al sole. Non applicare in caso di pioggia o forte vento. Durante l'applicazione della seconda mano aver cura di distribuire il prodotto in modo uniforme, senza creare gocce o sgocciolature che possono creare aloni o macchie. Isolare le superfici adiacenti quali finestre, superfici verniciate o da verniciare, vetro, piante, ecc. Prodotto semi-permanente, se non ancora seccato può essere rimosso con del Solvente per interni Madras o alcool etilico. Riapplicare periodicamente a superficie pulita e asciutta (ogni 2-3 anni).

### N.B.

Le indicazioni contenute sono il risultato di accurate sperimentazioni e di uso consolidato; è comunque opportuno, per la prima volta, verificare la compatibilità dei prodotti con i singoli materiali. Effettuare sempre una prova preliminare su campione o su una piccola superficie nascosta, seguendo attentamente le istruzioni in etichetta.

### RESA

3 mq/L (2 mani ogni Litro di pronto all'uso); la resa può variare in funzione della porosità e della durezza del legno da trattare.

### VOCE DI CAPITOLATO

Prodotto idrorepellente antimacchia invisibile per legno grezzo in esterno ed interno di tonalità neutra.

### CONFEZIONI

ml 250X10 – L 2X4 – L 10 – L 20.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.  
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)  
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053  
info@madras.it- www.madras.it



Per trovare il  
punto vendita  
più vicino