



EFFECI PROFESSIONAL

IMPREGNANTE ANTIMACCHIA PER INTERNI "EFFETTO BAGNATO". Con garanzia "Long Life"

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

EFFECI è un impermeabilizzante permanente a lunga durata, ideale per interni in cotto, pietra, mattoni facciavista, cemento ed altri materiali edili porosi.

Per la sua resistenza a sostanze sia acide che alcaline, EFFECI può essere impiegato su tutte quelle superfici poste all'interno dove sia richiesta una forte idro-oleorepellenza come cucine, sale da pranzo e taverne. EFFECI è un impregnante concentrato (e non una vernice), diluito con il DILUENTE PER INTERNI viene assorbito dal manufatto che assumerà la caratteristica tonalità "effetto bagnato" pur lasciando un'ottima traspirazione. **Per "effetto bagnato" si intende la caratteristica tonalità che assume il materiale quando è bagnato con acqua. La finitura lucida o opaca dipende esclusivamente dalle cere di finitura e di mantenimento.**

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per cotto, klinker grezzo, gres rosso, pietra, ardesia, facciavista, cemento, granito, marmo anticato, graniglie, terrazzo alla veneziana, sassi e pietre anticate, fughe, mosaici e top.

MODALITÀ D'USO

EFFECI deve essere applicato su superfici perfettamente pulite da impurità e sali con detergente specifico (per superfici nuove, si consiglia di effettuare almeno due lavaggi a distanza di almeno 4 giorni) e completamente asciutte (almeno 7 giorni dopo l'ultimo lavaggio). L'applicazione si effettua con pennelli di setola pura (cm. 10x1,5) e paglietta bianca (per eliminare ed uniformare eventuali cordonature del pennello), avendo cura di staccare sulle fughe per evitare sormonti; per superfici in verticali e soffitti applicare a spruzzo a bassa pressione.

Prima mano: diluire EFFECI (1 parte) con DILUENTE PER INTERNI (da 2 a 5 parti in funzione della porosità e dall'assorbimento);

Seconda mano: (dopo almeno 8 ore): diluire EFFECI (1 parte) con DILUENTE PER INTERNI (da 1 a 3 parti).

Effettuare sempre prove preliminari per stabilire la giusta diluizione del prodotto. Per supporti molto porosi (cotto fatto a mano, vecchie campigiane toscane, cemento) usare sempre una diluizione di 1 parte di EFFECI e 2 parte di DILUENTE PER INTERNI. Su alcuni materiali può essere necessaria una terza mano.

Per pavimenti, almeno 4 giorni dopo l'applicazione di EFFECI usare WAX o WAXMATT (cere liquide di mantenimento antiusura), per uniformare la tonalità delle superfici, favorire lo scorrimento dello straccio e proteggere il trattamento dall'usura.

Per cotto fatto a mano è necessario applicare 1 mano di EMME 330 (cera semisolido) 48 ore prima della ceratura di finitura e di manutenzione.

Qualora si voglia dare un tono di colore al trattamento o modificare il colore naturale del manufatto, per ottenere un effetto invecchiamento, si consiglia l'uso di 1-ii Invecchiante, Solwax colorata e/o Waxcott colorata (nelle tonalità marrone, nero e rosso).

MANUTENZIONE: per una manutenzione mirata, usare esclusivamente i prodotti "LINEA CASA" Madras.



Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

EFFECI

PROFESSIONAL

PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimero alchidico (ricino soia disidratata) modificato, in xilene (inf.45%). Assenti benzene, toluene.
Stato fisico	liquido
Colore	ambrato
Punto di infiammabilità	<21°C
Peso specifico	0,920 g/mL
Nocività	nocivo per inalazione e ingestione.
Tempi di esecuzione	2 ore fuori polvere, 48 ore pedonabile
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1993 / III
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	55,79% (513,13 g/L)
VOC (carbonio volatile)	43,36 % (398,89 g/L)

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

Resa: La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto e della diluizione del prodotto, mediamente è di 6 - 15 mq/L per 2 mani.

AVVERTENZE

AGITARE PRIMA DELL'USO (anche il prodotto già diluito) in quanto contiene dell'opacizzante. Si sconsiglia l'uso di EFFECI in presenza di ristagni di acqua e in presenza di umidità persistente. Per asportare residui di polvere o impronte formatesi dopo il lavaggio, stracciare il pavimento con uno straccio imbevuto di DILUENTE PER INTERNI prima dell'applicazione del trattamento (non bagnare mai con acqua per evitare lo sbiancamento del prodotto).

Distribuire il prodotto in modo uniforme (si ricorda che le fughe sono la parte più assorbente) staccando le pennellate in corrispondenza delle fughe stesse per evitare sormonti, aiutarsi con paglietta bianca per eliminare le cordonature del pennello e per evitare aloni.

Per pavimenti su vespai, taverne, cantine, seminterrati, rivestimenti di bagni, docce e cucine, ecc. applicare 24 ore prima, ESSE 70, l'idrorepellente, idrofobizzante.

Per asportare eventuali eccessi di prodotto o segni di pennellature (soprattutto su cotto levigato) è consigliabile, a fine trattamento e prima dell'applicazione della cera, pagliettare tutta la superficie con paglietta o disco blu.

PRECAUZIONI

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 25

VOCE DI CAPITOLATO:

Trattamento impermeabilizzante monocomponente a lunga durata, per interni in cotto, pietra, mattoni facciavista, cemento ed altri materiali edili porosi con "effetto bagnato", Trattamento con resistenza a sostanze sia acide che alcaline, e con una forte idro-oleorepellenza adatta anche per cucine, sale da pranzo e taverne.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it - www.madras.it



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso