



ERRE 90 PROFESSIONAL

**TRATTAMENTO IDRO-OLEOREPELLENTE E "ANTIGRAFFITI",
PER PAVIMENTI, MANUFATTI E FACCIAVISTA
"EFFETTO NATURALE" PER ESTERNI E INTERNI**

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

ERRE 90 è il protettivo ideale per qualsiasi materiale edile poroso come: cotto e laterizi, gres e klinker grezzo, pietre di qualsiasi natura, ardesia e top, marmi e graniti, cemento facciavista, ecc.

ERRE 90 consente di ottenere un trattamento idro-oleorepellente senza modificare sostanzialmente la colorazione dei materiali, pur mantenendone la traspirazione.

Pertanto ERRE 90, in abbinamento con ESSE 70, è particolarmente indicato per il trattamento di pavimenti e facciavista esterni, (inibisce l'assorbimento di acqua), facilita la rimozione di macchie, ed inoltre previene la formazione di muschio e di alghe, facilitando così la normale pulizia delle superfici mantenendole sempre belle.

ERRE 90 può essere usato, con ottimi risultati anche come protettivo "antigraffiti" ed antimog.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Trattamento per pavimenti e facciavista in esterni e interni in cotto, klinker grezzo, gres, pietra, graniglie, terrazzo alla veneziana, ardesia, cemento, marmo, top, granito, gres porcellanato, fughe tra le piastrelle e qualsiasi materiale edile poroso.

MODALITÀ D'USO

Applicare ERRE 90 con temperatura ambiente superiore ai 10° C, su materiale perfettamente pulito e asciutto (vedi specifici detergenti). Non agitare, versare e stendere lentamente per evitare la formazione di schiuma. Applicare a spruzzo a bassa pressione (massimo 0,5 bar, con ugelli da 5 mm), rullo o pennello di setola pura.

- Trattamento per esterni e antigraffiti:

dopo 24 ore dall'applicazione dell'idrorepellente ESSE 70, applicare una prima mano di ERRE 90 diluito 1:1 con DILUENTE PER ESTERNI e dopo 4 ore una seconda mano puro.

Nel caso di materiali molto assorbenti (come cemento, cotto fatto a mano, ecc.) può essere necessaria una terza mano.

- Trattamento per interni:

applicare la prima mano di ERRE 90 diluito 1:1 con DILUENTE PER ESTERNI e dopo 4 ore la seconda mano puro o diluito.

Per pavimenti porosi e molto assorbenti, dove sia richiesto un trattamento e una finitura a cera "effetto naturale", sarà opportuno rifinire dopo 24 ore con una mano di PRIMER PIETRA e dopo 24 ore (solo per i pavimenti) lucidare e applicare una mano di WAX MATT, WAX o WAX MARBLE, le cere di finitura e di mantenimento.

N.B. ERRE 90 può essere usato anche su gres porcellanato solo nel caso di assorbimenti superiori alla norma e previa diluizione con DILUENTE PER ESTERNI, asportandone gli eccessi con paglietta a prodotto essiccato. Su gres porcellanato diluire sempre 1:1 - 1:2 anche nella seconda mano.

MANUTENZIONE: per una manutenzione mirata, usare esclusivamente i Prodotti "LINEA CASA" Madras.



PERICOLO

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

ERRE 90

PROFESSIONAL

PER ESTERNI ED INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolorimero perfluoro acrilico (C4) in solvente puro (acetato di butile)
Stato fisico	liquido
Colore	da incolore ad ambrato
Punto di infiammabilità	<21°C
Peso specifico	0,900 g/mL
Nocività	secchezza della pelle e sonnolenza
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1123 / III
VOC (Direttiva 1999/13/CE)	94,40% (830,72 g/L)
VOC (carbonio volatile)	60,43 % (518,06 g/L)

Questo prodotto non è soggetto al D.Lgs. 161/2006, in quanto è un impregnante non filmogeno.

Resa: La resa varia in funzione della diluizione e dell'assorbimento del manufatto.
Per esterni: 3 – 6 mq/L (2 mani).
Per interni: 3 – 10 mq/L (2 mani).
Per materiali a basso assorbimento: 10 – 20 mq/L (2 mani).

AVVERTENZE

Applicare il prodotto su materiali puliti (vedi detergenti specifici) e perfettamente asciutti. Per materiali poco porosi diluire con DILUENTE PER ESTERNI.

In caso di formazione di schiuma, stendere il prodotto ancora fresco con paglietta bianca o panno morbido fino ad asciugatura.

Per eliminare graffi e macchie, versare o pennellare sulla superficie da pulire DILUENTE PER ESTERNI o PER INTERNI e pagliettare con l'ausilio di una paglietta nera e asportare con panno carta. Dopo aver finito la sverniciatura riapplicare ERRE 90.

Per una manutenzione mirata usare esclusivamente detergenti specifici Madras.

Su pavimenti esterni, ogni 3-4 anni riapplicare una mano di ERRE 90, previa pulizia con ANTIPOLVERE CASA o CHIT FORTE; per il facciavista la durata è molto più lunga (8-10 anni).

Evitare di trattare superfici con presenza di umidità di risalita persistente, potrebbe favorire lo sfaldamento del materiale stesso.

Non applicare su supporti umidi, durante o in imminenza di pioggia.

PRECAUZIONI

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavarsi abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti.

In caso di ingestione NON PROVOCARE IL VOMITO e far bere grandi quantità di acqua.

È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati ed eventualmente indossare maschere protettive per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1X12 - L 5X4 - L 10 - L 25

VOCE DI CAPITOLATO:

Trattamento idro-oleorepellente senza modificare la colorazione dei materiali, pur mantenendone la traspirazione; per pavimenti e facciavista esterni e interni, e per qualsiasi materiale edile poroso come: cotto e laterizi, gres e klinker grezzo, pietre di qualsiasi natura, ardesia e top, marmi e graniti, cemento facciavista

Protettivo con caratteristiche "antigraffiti" ed antismog.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it - www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso